



Indetex nv
Rue du Mont Gallois 58
7700 MOUSCRON

Votre message du
 17-02-2025

Votre référence

Date
 17-03-2025

Rapport d'analyse 25.00893.07

Essais demandés :

NF P92-507 (2004)

Echantillon id	Informations fournies par le client	Date de réception
T2503561	Delfino	17-02-2025



Gina Créelle
 Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
 Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
 Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.



Echantillons

T2503561
Delfino





Référence: T2503561 - Delfino

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	20-02-2025
Norme appliquée	ISO 6330 (2021)
Déviatiion de la norme	-
Conditionnement	20°C, humidité relative 65%
Appareillage	Wascator FOM 71 (type A)
Détergent utilisé	ECE detergent (Type 3)
Méthode et température de lavage	6N- 60°C (2021)
Mode de séchage	A = Séchage sur fil (2021)
Nombre de cycles de lavage	3
Masse d'éprouvettes	922 g
Masse ballast	La machine à laver est remplie de ballast pour atteindre 2 kg au total
Remarque	Nous faisons toujours le lavage avec un ballast du type III 100% PES, quelle que soit la composition du tissu.

Echantillon résultant: T2503561_01d



Référence: T2503561_01d - Delfino

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Brûleur électrique"

Date de la fin de l'essai 12-03-2025
Norme appliquée NF P92-503 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 600 mm x 180 mm x 1 mm
Masse (g/m²) 256

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
Percement du matériau	oui	oui	oui	oui
Temps d'inflammation max. (s)	0	0	0	2
Points en ignition	non	non	non	non
Points en ignition + effet de propagation (zone >25 cm)	non	non	non	non
Zone détruite, longueur (cm)	19,5	19,0	18,0	18,0
Zone détruite, largeur (cm) dans la zone >45 cm	0	0	0	0
Chute de gouttes enflammées	non	non	non	non
Chute de gouttes non-enflammées	oui	oui	oui	non
Chute de particules enflammées	non	non	non	non
Chute de particules non-enflammées	non	non	non	non
Moyenne des longueurs détruites (cm)	18,5			
Zone détruite, moyenne largeur (cm) dans la zone >45 cm	0			



Référence: T2503561_01d - Delfino

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai de persistance de flamme"

Date de la fin de l'essai 13-03-2025
Norme appliquée NF P92-504 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 460 mm x 230 mm x 1 mm
Masse (g/m²) 256

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Chaque essai a été effectué dans un temps d'application de flamme de 5 s.

	Longueur		Largeur	
	Devant	Dos	Devant	Dos
#1	*	*	*	*
#2	*	*	*	*
#3	*	*	*	*
#4	*	*	*	*
#5	*	*	*	*
#6	*	*	*	*
#7	*	*	*	*
#8	*	*	*	*
#9	*	*	*	*
#10	*	*	*	*

Chute de gouttes enflammées non
Chute de gouttes non-enflammées non

*: persistance de flammes ≤ 2 s
> 2 s: persistance de flammes > 2 s et ≤ 5 s
> 5 s: persistance de flammes > 5 s



Référence: T2503561_01d - Delfino

Classement des matériaux selon leur réaction au feu - "Essai pour matériaux thermofusibles"

Date de la fin de l'essai 13-03-2025
Norme appliquée NF P92-505 (1995)
Norme de produit NF P92-507 (2004)

Déviaton de la norme -

Dimension des éprouvettes 70 mm x 70 mm x 1 mm
Nombre de couches 2
Masse (g/m²) 256

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%
Au moins 7 jours ou jusqu'à obtention de la masse constante

Quatre échantillons ont été soumis à l'essai - deux essais sur chaque face du produit.

		Première inflammation (s)	Gouttes non- enflammées	Gouttes enflammées	Inflammation de la ouate	Masse (g)
#1	devant	*	oui	non	non	2,7
#2	devant	118	oui	non	non	2,7
#3	dos	*	oui	non	non	2,7
#4	dos	117	oui	non	non	2,8

* pas d'inflammation

Classement M1